

NOVASIT BM

Masse coupe-feu

Description

Mortier spécial sans fibres avec un pouvoir adhésif particulièrement élevé, une bonne stabilité et un faible besoin de coffrage.

NOVASIT BM est utilisé dans le monde entier depuis plus de 30 ans.

Domaines d'utilisation

- Utilisation comme matériau d'obturation pour les calfeutrements de câbles ou de tubes et les calfeutrements de pénétration mixte.
- Utilisation dans les parois flexibles, les parois rigides et les plafonds.



Conditionnement

Contenant	Sac	Seau
Taille du contenant	20 kg	10 kg
Référence		
	01161000	01161010

NOVASIT BM

Données techniques

Réaction au feu	Le mortier NOVASIT BM est classé A1 conformément à la norme EN 13501-1.
Couleur	Gris ciment
Masse volumique (mortier frais)	1200 ± 100 kg/m ³
Masse volumique à sec	≥ 900 kg/m ³
Résistance à la pression	M 2.5
Température d'application	≥ +5 °C
Délai d'application	env. 2 à 3 heures
Résistance finale	après env. 28 jours
Catégorie d'utilisation	Type Z ₂ Conformément au EOTA TR024
Instructions pour l'application	Les supports doivent être solides, exempts de substances réduisant l'adhérence ou de poussière. Les supports absorbants doivent être pré-mouillés à l'eau. La consistance du mortier doit être ajustée de manière à ce qu'il remplisse tous les éléments de construction à obturer sans laisser de vide.
Consommation	6-7 l d'eau + 20 kg de mortier sec ≈ 20 l de mortier humide prêt à l'emploi ≈ 20 l de volume après durcissement
Stockage	Au frais et au sec. Non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées : au moins 12 mois.
Consignes de sécurité	Veillez consulter notre fiche des données de sécurité.
Déclaration de performance (DOP)	01161000-NOVASIT-BM