

## DG-SC

### Mastic coupe-feu intumescent

#### Description

Mastic coupe-feu universel à base de dispersion ; forme sous l'effet thermique un corps en mousse solide et thermo-isolante et résiste à l'humidité, aux intempéries et aux rayons UV.

#### Domaines d'utilisation

- Calfeutrement d'installations électriques et de tuyauteries dans des parois flexibles, des parois rigides ou dans des plafonds.
- Fermeture de l'interstice annulaire autour de traversants simples, que ce soit des câbles ou des tubes.



#### Conditionnement

Contenant	Cartouche
Taille du contenant	310 ml
Pcs./carton	12 pcs.
Pcs./palette	600 pcs.
Référence	
	01157000

## DG-SC

### Données techniques

<b>Coloris</b>	Anthracite
<b>Densité (+20 °C)</b>	1300 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Viscosité (+20 °C)</b>	pâteux
<b>Facteur de moussage</b>	15 à 26,5 fois
<b>Pression d'expansion</b>	1,0 – 1,9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Température d'application</b>	+5 – +25 °C
<b>Catégorie d'utilisation</b>	Type X   Conformément au EOTA TR024
<b>Instructions pour l'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer au couteau à mastiquer</li> <li>• Les supports doivent être secs, exempts de poussière et de graisse</li> </ul>
<b>Résistance du produit appliqué</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistant au contact avec des solvants ou des peintures appliquées ultérieurement</li> <li>• Résistant à l'humidité permanente</li> </ul>
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec (+5 – +25 °C). Protéger du gel ! Non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées : au moins 18 mois.
<b>Consignes de sécurité</b>	Veuillez consulter notre fiche des données de sécurité.
<b>Déclaration de performance (DOP)</b>	01157000-DG-SC