

FLAMMOTECT-A

Enduit coupe-feu ablatif

Description

Cet enduit coupe-feu ne contient pas de solvants ni d'halogène et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur

FLAMMOTECT-A résiste à l'humidité, aux cycles de gel-dégel, aux rayons UV et à différentes huiles et produits chimiques.

Domaines d'utilisation

- Enduit pour système de calfeutrement
- Enduit de protection pour câbles et installations de câbles
- Scellement de joints coupe-feu



Conditionnement

Contenant	Seau				Sachets	Cartouche
Taille du contenant	5 kg	12,5 kg	15 kg	25 kg	600 ml	310 ml
Référence						
Peinture	01155132	01155131	01155150	01155133	-	-
Peinture solide	01155121	01155136	01155151	01155137	-	-
Mastic	01155135	01155134	01155152	01155138	01155153	01155115

FLAMMOTECT-A

Données techniques

Coloris		Blanc, autres teintes sur demande		
Densité (à +20 °C)		1,34 – 1,48 g/cm ³		
Composants volatils (COV)		< 50 g/l (GS-11, standard Green Seal)		
Viscosité	Peinture	6 000 – 10 000 mPa·s	(Ajustage de la viscosité possible par ajout d'eau)	
	Peinture solide	25 000 – 40 000 mPa·s		
	Mastic	Pâteux		
Quantités d'application	Peinture	Application en couches fines		
	Peinture solide	Application en couches épaisses		
	Mastic	Scellement de grandes ouvertures et de joints ainsi que pour des couches très épaisses		
Instructions pour l'application		Application recommandée à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative de l'air inférieure à 85 %. Les supports à revêtir doivent être exempts d'impuretés et d'anciennes couches de revêtement.		
Modes d'application	Peinture	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer comme une peinture au pinceau ou au rouleau • Pulvérisateur sans air (orifice de buse > 0,019" = 0,48 mm) 		
	Peinture solide	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer comme une peinture au pinceau ou à la spatule • Pulvérisateur sans air (orifice de buse > 0,019" = 0,48 mm) 		
	Mastic	<ul style="list-style-type: none"> • Application à la spatule 		
Catégorie d'utilisation		Type X conformément au EOTA TR024		
Exemple de consommation Revêtement de surface (peinture, peinture solide)	Solides (poids)	Quantité d'application [g/m ²]	Épaisseur de la couche [mm]	
			Mouillé	Sec
	66 – 86 %	1000	env. 0,9	env. 0,5
		2000	env. 1,8	env. 1,0
		3200	env. 2,9	env. 1,6
4000	env. 3,6	env. 2,0		
Exemple de consommation Remplissage de joints/d'interstices annulaires (mastic)		Perte de volume d'environ 10 – 15 %		
Temps de séchage à +23 °C et 65 % d'humidité relative de l'air		hors poussière	peut être repeint avec le même produit	sec à cœur
	Peinture	4 heures au min.	8 heures au min.	4 jours au min.
	Peinture solide	4 heures au min.	8 heures au min.	4 jours au min.
	Mastic	6 heures au min.	-	10 jours au min.
Stockage et durée de conservation		Protéger du gel. Stockage à température ambiante (+5 °C à +30 °C). Non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées : au moins 18 mois, avec une option de prolongation.		
Consignes de sécurité		Non classé comme substance dangereuse selon le règlement allemand sur les substances dangereuses GefStoffV et non classé comme marchandise dangereuse selon le règlement allemand sur le transport des marchandises dangereuses par route GGVs et selon l'Accord européen ADR sur le transport des marchandises dangereuses par route. Pour de plus amples informations sur la sécurité, veuillez consulter la fiche des données de sécurité.		
Déclaration de performance (DOP)		011551-FLAMMOTECT-A		